



N.K.W. WORLDWIDE CONSTRUCTION
บริษัท เน้น.เค.ดับเบิลยู.เวิลด์ไวด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด



ผลการทดสอบ อิฐอัดแรงNK



N.K.W. Worldwide Construction

สารบัญ

The Fire Resistance	01
Sound Transmission Test.....	02
Airbrone Sound Transmission Loss Testing	03
Compressive Strength of GYPSUM.....	04
Compression Test	05
Compression Test of GYPSUM Brick	06
Compression Test of GYPSUM Cubes	07
การทดสอบการทนต่อการสั่นสะเทือนของบล็อกยิปซัม.....	08

Reference No. FSRC-049/65



**FACULTY OF ENGINEERING
CHULALONGKORN UNIVERSITY
FIRE SAFETY RESEARCH CENTER**




- TYPE OF TEST** : DETERMINATION OF THE FIRE RESISTANCE OF NON-LOADBEARING ELEMENTS OF CONSTRUCTION
- TEST SPECIMEN** : **ECO ALPHA GYPSUM BLOCK**
The specimen is a 3 m x 3 m vertical construction comprising 90 mm x 400 mm x 600 mm gypsum blocks. The specimen was installed on a 3 m x 3 m steel testing frame. Alpha Block adhesive was used to seal the joints between the blocks with a thickness of 2-3 mm. The details of the specimen are shown in Appendix C. The specimen was provided and installed by the client.
- CLIENT** : **Black Tiger Material Construction Co., Ltd**
29 Moo 9 Wangnggiu, Dong Charoen
Phichit 66210, Thailand
- DATE OF TEST** : December 11, 2022
- TEST MACHINE** : Large-scale vertical furnace (Fire Tester III) at the Fire Safety Research Center (FSRC), Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University (Thailand). The furnace is capable of producing a standard temperature-time relationship according to BS 476 Part 20: 1987.
- TEST METHOD** : The testing procedures follow the British Standard BS 476: Fire tests on building materials and structures
BS 476 Part 20: 1987: Method for determination of the fire resistance of elements of construction (general principles)
BS 476 Part 22: 1987: Methods for determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of construction Section 5: Determination of the fire resistance of partitions.
- TEST RESULTS** : The non-loadbearing element of construction described above has the fire resistance of each criterion for the period stated:
(The test results are good only for the specimen tested.)

Criteria	Fire Resistance (hr:min)	Remarks
Insulation	4:00	The test was terminated by the client. The average and the maximum temperatures of the unexposed face of the specimen did not exceed 140°C and 180°C, respectively, above the initial mean value of 29°C
Integrity	4:00	The test was terminated by the client. During the test, all integrity criteria were fulfilled (no sustained flaming and no through gap such that the 6 mm diameter gap gauge could penetrate).


Date: December 23, 2022

Tested by:
(Assistant Prof. Dr. Veerayut Komolvilas)



Checked by:
(Professor Dr. Thanyawat Pothisiri)


.....
(Associate Prof. Dr. Tirawat Boonyatee)
On Behalf of Head of Civil Engineering Department




Result of Test

Frequency [Hz]	Transmission Loss [dB]
63	48.79
80	47.72
100	45.21
125	49.11
160	52.87
200	51.99
250	51.97
315	48.80
400	46.82
500	46.62
630	48.36
800	47.23
1000	42.87
1250	44.23
1600	40.73
2000	41.13
2500	44.45
3150	44.69
4000	48.53
5000	51.47
Sound Transmission Class (STC)	44

The test is prepared for Transmission Measurement
 Name or Number of Test Specimen : Eco Gypsum Blocks S/N
 Thickness of the samples: 90 mm Density: 925 kg/m³
 Diameters of the sample: 100 mm and 30 mm individually
 Specimen is tested under Temperature: 23.1°C Humidity: 52%
 Atmospheric Pressure: 101200 Pa
 And the other parameter, Density of Air: 1.17 kg/m³ Velocity of Sound: 345 m/s





ภาพที่ 3 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันเสียงระหว่างห้อง 205 และ 206

Reference No. SPT-45/63



FACULTY OF ENGINEERING
CHULALONGKORN UNIVERSITY
COMPRESSIVE STRENGTH OF GYPSUM

Specimen from : บริษัท แบล็ค โทเกอร์ เมททีเรียล คอนสตรัคชั่น จำกัด

Specimen description : อิฐอิฐปิ้ง

Testing machine : Amsler No. 357/26 (20-ton capacity)

Test results :


(The test results are good only for those specimen tested.)

Date : September 16, 2020

Tested by :
(Prof. Dr. Kasem Choocharukul)

No.	Dimension (cm)			Weight of Specimen (g)	Max. Load (kg)	Crushing Strength (kg/cm ²)	Remark
	A	B	C				
1	9.02	9.05	9.05	686.4	3,812	47	
2	8.90	9.28	9.00	685.6	4,113	50	
3	9.00	9.05	9.15	705.8	4,113	50	
Average						49	

Additional remark :



(Assoc. Prof. Dr. Tirawat Boonyatce)
On Behalf of
Head of Civil Engineering Department



STRUCTURAL AND MATERIAL TESTING LABORATORY
CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT, KMUTT

COMPRESSION TEST

SPECIMEN FROM : บริษัท แมตทีล ไทเกอร์ แมททีเรียล คอนสตรัคชั่น จำกัด
 PROJECT NAME : ECO GYPSUM BLOCKS
 TYPE OF SPECIMEN : CUBE
 DATE OF CASTING : 19/10/2021
 DATE OF TESTING : 8/12/2021

SPEC. NO.	CROSS SECTION AREA (cm ²)	VOLUME (cm ³)	MASS (kg)	DENSITY (gm/cm ³)	ULTIMATE LOAD (kN)	ULTIMATE STRESS		REMARKS FROM CILENT
						(MPa)	(ksc)	
1	83.81	754.33	0.702	0.93	41.8	4.99	50.82	-
2	80.01	716.11	0.657	0.92	35.5	4.43	45.19	-
3	85.38	768.40	0.708	0.92	45.1	5.28	53.84	-
4	82.08	746.08	0.688	0.92	46.3	5.64	57.49	-

Tested by : *Vasin Kiattikomol*
(Vasin Kiattikomol)


Checked by :

(Julapote Chiravachradej)
Head of Civil Engineering Department



Remarks :
 1. The testing results are valid only for those specimens tested.
 2. Not valid unless be signed and sealed.

Department of Civil Engineering
 Faculty of Engineering
 Kasetsart University



COMPRESSION TEST OF GYPSUM BRICK

For : บริษัท แบล็ค โทเกอร์ แมททีเรียล คอนสตรัคชั่น จำกัด

Ref. No. : 0062/2564

Project : Eco Gypsum Blocks


Tested by: 
 สิตินันท์ แก้วสว่าง

Approved by: 
 รุ่งตรศร์ วงศ์จิรภัทร



Sample : Gypsum Brick Size 9.0 x 9.0 x 9.0 cm


Date Tested : 13 ธันวาคม 2564

Data Recorder : 
 จิตทิพย์ ดีศรีสุข

No.	Dimensions (cm)			Date Casting	Age (days)	Weight (kg)	Density (kg/m ³)	Ultimate Load (kg)	Ultimate Stress (kg/cm ²)	Remarks
	Side A	Side B	Side C							
1	9.05	9.02	9.29	-	-	0.699	922	4,086	50	-
2	9.15	9.14	9.03	-	-	0.697	923	4,044	48	-
3	9.06	9.01	9.10	-	-	0.692	932	4,164	51	-

- NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.
 2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.
 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
 ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
 หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง



Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering
Kasetsart University

COMPRESSION TEST OF GYPSUM CUBES

For : บริษัท แบล็คโกลด์ แมททีเรียล คอนสตรัคชัน จำกัด

Project : -

Sample : Gypsum Cubes 3 Sample.

Date Tested : 12 พฤษภาคม 2566

Data Recorder : ตริมา

ตริกา อิมสง่า



Ref: 1994/2566

Wm

เพทาย ทิวะเวช

ปัญญารุจ จิตติก

ปัญญารุจ จิตติก

No.	Dimensions (cm)			Date Casting	Age (days)	Weight (kg)	Density (kg/m ³)	Ultimate Load (kg)	Ultimate Stress (kg/cm ²)	Remarks
	Side A	Side B	Side C							
1	8.80	8.75	8.84	-	-	0.835	1,227	6,333	82	ECO NPHA BLOCK ADHESIVE POWDER
2	8.90	9.17	9.02	-	-	0.837	1,137	5,932	73	ECO NPHA BLOCK ADHESIVE POWDER
3	8.89	9.00	9.35	-	-	0.849	1,135	4,394	55	ECO NPHA BLOCK ADHESIVE POWDER


NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับของผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

(คำแปล)



ห้องปฏิบัติการวิจัยประยุกต์แห่งชาติ

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมแผ่นดินไหวแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการจำลองแผ่นดินไหว

หมายเลขรายงาน : NCREE-LT-TQM-D-T1601

2022001

ขั้นตอนการทดสอบ :

1. ก่อนทดสอบ ให้หน่วยงานที่ส่งตรวจสอบ แน่ใจว่าชิ้นงานทดสอบได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว และใช้สายคาตรวจว่ามีรอยแตกหรือไม่
2. ระบบทดสอบของ โต๊ะสั่นสะเทือนจำลองแผ่นดินไหว อ้างอิงตาม [ระเบียบปฏิบัติงานมาตรฐานการทดสอบของ โต๊ะสั่นสะเทือนจำลองแผ่นดินไหว] และ [ระเบียบปฏิบัติงานการประเมินระบบ โต๊ะสั่นสะเทือนจำลองแผ่นดินไหว]
3. ดำเนินการทดสอบหัวข้อ(1) และ(2) :การทดสอบการจำลองแผ่นดินไหวสามทิศทาง
4. หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ 1 ครั้งแล้ว ให้พนักงานห้องปฏิบัติการและหน่วยงานที่ส่งตรวจสอบ ร่วมกันตรวจสอบสภาพภายนอกของชิ้นงานที่ถูกทดสอบ ดูว่าเสียหายหรือมีรอยแตกหรือไม่
5. ในการทดสอบข้างต้น ความถี่การสั่นตัวอย่างของ โต๊ะสั่นสะเทือนคือ 256Hz

ผลการทดสอบ :

1. ระยะเวลาของแผ่นดินไหว ชื่อ ทิศทาง ความแรง และข้อมูลการทดสอบของการทดสอบ โต๊ะสั่นสะเทือน ดังตารางต่อไปนี้:

หัวข้อทดสอบ	อินพุตระยะเวลาแผ่นดินไหว	ผลทดสอบอัตราเร็วสูงสุดบนพื้นดิน (cm/s)	ระดับการสั่นสะเทือน
(1)	แผ่นดินไหวใหญ่จี้ 921 ที่ได้หวั่น (สถานีทดสอบTCU084 อำเภอหนันโถว ตำบลอิ้อื่อ ชันมุนเลค) การทดสอบการจำลองแผ่นดินไหวสามทิศทาง	51.8	6 เบา
(2)	แผ่นดินไหวใหญ่จี้ 921 ที่ได้หวั่น (สถานีทดสอบTCU084 อำเภอหนันโถว ตำบลอิ้อื่อ ชันมุนเลค) การทดสอบการจำลองแผ่นดินไหวสามทิศทาง	81.1	6 แรง

2. เมื่อดำเนินการทดสอบตามหัวข้อ(1) และ(2)แล้ว ทำการตรวจสอบชิ้นงานทดสอบด้วยสายตา พบว่าไม่มีการผิครูป เสียหายหรือรอยแตก ที่ฐาน และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบของสกรู เป็นต้น ไม่มีสภาพของการหลุดหลวม ข้อมูลอัตราเร่งสูงสุดตามทิศทาง และอัตราเร็วสูงสุดสามทิศทาง ดังที่แสดงในรูป 5 ถึง รูป 8